



Scheda tecnica

Marzo 2019

CODICE PRODOTTO: 30244
DENOMINAZIONE: TOP RUST Opaco

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: E' un prodotto perfettamente neutro oleoso ad alto potere bagnante e penetrante che blocca il processo corrosivo, specifico per la protezione del ferro. Ingloba perfettamente il granello di ruggine bloccandone il processo ossidativo sia in superficie che in profondità.

IMPIEGO RACCOMANDATO: Può essere impiegato tal quale su supporti arrugginiti per ottenere un effetto "Ferro anticato". Può essere inoltre impiegato come fondo antiruggine su superfici arrugginite per sovraverniciarlo successivamente con smalti sintetici.

MECCANISMO DI INDURIMENTO: Essiccazione fisica per evaporazione dei solventi.

CARATTERISTICHE FISICHE:

Aspetto del film: ambrato semilucido
Peso specifico: 0,94 ± 0,03 kg./l.
Solidi in peso 48 ± 2%
Solidi in volume: 39 ± 2%
Spessore tipico di applicazione: 20 micron
Flash point: 4°C
Viscosità: 15 - 20" Ford 4 a 20°C
VOC: 52%
476 g./l.



*Gruppo Europeo Doc s.c.r.l. Via Capitan Casella 50 00122 Roma
Tel.06 6625405 Fax 06 6635283 sedegedoc@gruppoeuropeo.eu*

TOP RUST

SPESSORE DEL FILM E RESA:

Film secco (micron):	20
Film umido(micron):	51
Resa teorica: mq/kg	20

FINITURE CONSIGLIATE:

Il prodotto nasce per essere lasciato senza finitura ma qualora venisse usato come fondo antiruggine è possibile sopravverniciarlo con finiture sintetiche , pitture micacee mono

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:

Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte ed esenti da contaminanti. La superficie deve essere valutata e trattata secondo ISO –8504.

Ferro arrugginito:

Rimuovere con spazzola di ferro la ruggine non aderente al supporto.

NOTE: Non applicare su superfici calpestabili.
CONDIZIONI DURANTE L'APPLICAZIONE: La temperatura del supporto deve essere di almeno 3°C sopra il punto di rugiada (dew point) dell'aria. Una buona ventilazione è tassativamente richiesta per assicurare una corretta essiccazione.

METODO DI APPLICAZIONE:

Spruzzo:	si
Pennello:	si
Rullo:	si

DATI DI APPLICAZIONE *:

Diluente: pronto all'uso. Usare Acquaragia o diluente sintetico per la pulizia degli attrezzi (pennelli – rulli)



Gruppo Europeo Doc s.c.r.l. Via Capitan Casella 50 00122 Roma
Tel.06 6625405 Fax 06 6635283 sedegedoc@gruppoeuropeo.eu

TOP RUST

TEMPO DI ESSICCAZIONE:

Il tempo di essiccazione dipende generalmente dalla circolazione d'aria, dalla temperatura, dallo spessore del film.

I dati indicati corrispondono a condizioni normali di esposizione all'esterno, temperatura di 20°C e spessore del film consigliato, applicato su supporto inerte.

Asciutto in superficie:	4 h
Asciutto al tatto :	8 h
Asciutto in profondità:	24 h
Sopraverniciabile:	24 h

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO:

Il prodotto deve essere conservato a temperature tra 5 e 35°C. Tenere in luogo asciutto, fresco e ventilato, lontano da fonti di calore. I contenitori devono essere conservati ben chiusi.

Shelf-life: 24 mesi a temperatura da +5°C a +35°C.
Mescolare accuratamente prima dell'uso.

Per ogni informazione riguardante i pericoli e le precauzioni d'uso consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.

Secondo il D.L. 161 del 27/03/2006 la classificazione è: pitture monocomponente ad alte prestazioni BS 500 mg/l

COV pronto all'uso 472 g./l.

*** I parametri applicativi verranno definiti sull'impianto del cliente**

I dati riportati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità di impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre delle prove preliminari per confermare l'idoneità del prodotto al caso specifico. La nostra assistenza tecnica è a completa disposizione della clientela per ogni necessità.