



SMALTO ALL'ACQUA SATINATO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Smalto idrodiluibile satinato di elevata qualità a base di emulsioni acquose di copolimeri acrilici. Ideale per applicazioni in ambienti abitati perché inodore. Adatto per tutti i tipi di supporto, opportunamente preparati quali: ferro, legno e muro destinati sia all'interno che all'esterno.

CARATTERISTICHE

- Ottima pennellabilità
- Ottima elasticità
- Elevato potere riempitivo, coprente ed uniformante
- Ottima adesione
- Ottima resistenza all'abrasione e ottima resistenza allo sporco

AVVERTENZE SPECIALI

- Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C e con umidità relativa superiore al 75% (il non rispetto di questi parametri può causare problemi di asciugatura e adesione).
- Non applicare con umidità del legno superiore al 15% (il non rispetto di questi parametri può causare problemi di asciugatura e adesione).
- Non applicare in presenza di condensa superficiale o in presenza di forte vento
- Non applicare su superfici calde o esposte al sole
- Non applicare su superfici gelate o in fase di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione
- Proteggere da pioggia, umidità, neve, grandine e nebbia per almeno 48-96 ore per ridurre il rischio di dilavamenti
- Arieggiare bene i locali dopo l'applicazione per ottenere un'essiccazione più veloce

CONSIGLI D'USO

- Prima di intraprendere i lavori di pitturazione è indispensabile avere a disposizione tutti gli accessori necessari e strumenti di lavoro puliti
- Approvvigionarsi del materiale per completare il lavoro tutto dello stesso lotto, in caso contrario, si consiglia di mescolare tra loro produzioni differenti per evitare leggere differenze di tonalità
- Lavare con ACQUA gli attrezzi e le apparecchiature subito dopo l'uso

INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Non gettare i residui nelle fognature. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente
- Conservare fuori della portata dei bambini
- Questa pittura contiene un prodotto biocida con proprietà fungicida e algicida: Principi attivi: zinco piritione, ossido di zinco, 2 ottil-2H-isotiazol 3-one, terbutrina.



SMALTO ALL'ACQUA SATINATO

- L'acqua di lavaggio delle attrezzature di lavoro non deve essere dispersa nel suolo o nelle acque superficiali

PREPAZZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici in ferro devono essere perfettamente pulite, asciutte e sane: tracce di ruggine, impurità vanno eliminate tramite carteggiatura o sabbiatura. Eventuali tracce di calamina o scaglie di lavorazione devono essere rimosse manualmente, meccanicamente o tramite sabbiatura. Ripulire accuratamente con diluente nitro industriale, aspettare che la superficie sia perfettamente asciutta e trattare con fondo ANTIRUGGINE. Una volta asciutte, applicare una o due mani di SMALTO ALL'ACQUA SATINATO.

Le superfici in legno, nuove o verniciate, devono essere perfettamente pulite: procedere alla carteggiatura e allo spolvero onde eliminare polvere, sporcizia ed eventuali tracce di vernice non perfettamente aderente. Stuccare eventuali imperfezioni e levigare tutta la superficie. Trattare le superfici con il fondo riempitivo TURAPORI e, una volta asciutte, applicare una o due mani di SMALTO ALL'ACQUA SATINATO.

Le superfici murali, nuove o già dipinte, devono essere stagionate, compatte, pulite e asciutte. Sporcizia, frammenti di intonaco, pitture in fase di distacco o efflorescenze vanno eliminate mediante azione manuale o meccanica. Livellare eventuali crepe, cavillature o fori con stucco murale. Le superfici che presentano muffe devono essere trattate con ADDITIVO IGIENIZZANTE. Dopo completo risanamento e almeno 12 ore dall'ultima rasatura, isolare l'intera superficie applicando una mano di FISSATIVO MURALE ACRILICO. A superficie asciutta applicare la prima mano di SMALTO ALL'ACQUA SATINATO, aspettare 24 ore, quindi applicare la seconda mano.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Mescolare accuratamente prima dell'uso
- PRONTO ALL'USO, diluire al massimo con ACQUA 5% in volume
- Applicazione a pennello, rullo, spruzzo

REGOLE DI APPLICAZIONE

- Applicare ciascuna mano in strati sottili (spessore del film secco: massimo 60 µm per mano), incrociando le pennellate

NORME DI CONSERVAZIONE

- TEME IL GELO. Conservare tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di circa 1 anno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	Satinato
PESO SPECIFICO	1,14 – 1,34 Kg/L
RESIDUO SECCO	53% ± 2%
VISCOSITA'	5500 ± 800 mPa.s
RESA TEORICA (la resa si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; su supporti molto ruvidi o assorbenti il consumo può essere più elevato)	Per mano 12mq/l mq per confezione per 1 mano: 0,5L: 6 mq - 2,5L: 30 mq
CONSUMO TEORICO	1 mano: 0,083 L/mq



SMALTO ALL'ACQUA SATINATO

ESSICCAZIONE FUORI POLVERE		1 ora
ESSICCAZIONE A 20°C	SECCO AL TATTO	6 ore
	SECCO IN PROFONDITA'	24 ore
	SOVRAVERNICIABILE	24 ore
CONDIZIONI APPLICATIVE		Temperatura compresa tra 8 e 35°C e con umidità relativa massima del 75%. Umidità legno 15% <u>NON APPLICARE A CONDIZIONI AMBIENTALI DIVERSE DA QUELLE MENZIONATE</u>
DILUIZIONE		PRONTA ALL'USO
STABILITA' ALLO STOCCAGGIO		In confezione originale ben chiusa con una temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C TEME IL GELO
COLORE		Bianco e tinte RAL
TIPOLOGIA DI CONFEZIONE		0,5L; 2,5L

CLASSIFICAZIONE VOC (DIRETTIVA 2004/42/CE)	Pitture per finiture e tamponature da interni ed esterni per legno e metallo (A/d BA). VOC espresso in gr/L di prodotto pronto all'uso. Limite massimo. 130,00 VOC del prodotto: 60,00
--	---

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica hanno valore indicativo, dal momento che non possono considerare le condizioni operative specifiche del cantiere. IVS srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.