

# FISSATIVO MURALE ACRILICO

## DESCRIZIONE

Fissativo per muri solvent free, costituito da una microemulsione acquosa di copolimeri acrilici, altamente penetrante indicato per l'impregnazione e il consolidamento murale, all'interno o all'esterno, prima della tinteggiatura.

## CARATTERISTICHE

- Altamente penetrante
- Resistente agli alcali
- Consolida il supporto e uniforma l'assorbimento
- Migliora l'ancoraggio dei successivi cicli di verniciatura

## AVVERTENZE SPECIALI

- Applicare con temperatura dell'aria e del supporto compresa tra +8°C e +30°C, umidità relativa dell'aria inferiore al 65% e umidità del supporto minore del 10% (il non rispetto di questi parametri può causare problemi di asciugatura, adesione e resistenza del prodotto)
- Non applicare in presenza di condensa superficiale
- Non applicare su superfici calde e sotto l'azione diretta del sole
- Non applicare su superfici gelate o in fase di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione
- Arieggiare bene i locali dopo l'applicazione per ottenere un'essiccazione più veloce
- Proteggere da pioggia, umidità, neve, grandine e nebbia per almeno 48-96 ore per ridurre il rischio di dilavamenti

## CONSIGLI D'USO

- Prima di intraprendere i lavori di pittura è indispensabile avere a disposizione tutti gli accessori necessari e strumenti di lavoro puliti

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Questa idropittura contiene un prodotto biocida con proprietà fungicida e algicida, principio attivo: 5-chloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)
- L'acqua di lavaggio delle attrezzature di lavoro non deve essere dispersa nel suolo o nelle acque superficiali. Non gettare i residui nelle fognature
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente
- Conservare fuori della portata dei bambini
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza

## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Agitare bene prima dell'uso
- Diluire 1 a 5 con Acqua (diluizione del 50%), miscelare bene ed applicare a pennello o rullo.

## REGOLE DI APPLICAZIONE

Le superfici murali, nuove o già dipinte, devono essere stagionate, compatte, pulite e asciutte. Sporcizia, frammenti di intonaco, pitture in fase di distacco o efflorescenze vanno eliminate mediante azione manuale o meccanica. Le superfici già dipinte con smalti devono essere irruvidite con una paglietta metallica di finezza adeguata e ripulite dalla polvere e dallo sporco. Per pareti interne livellare eventuali crepe, cavillature o fori con stucco murale. Per pareti esterne stuccare le grosse imperfezioni con adeguata malta da ripristino. Le superfici che presentano muffe devono essere trattate con DETERGENTE IGIENIZZANTE. Dopo completo risanamento e ad almeno 12 ore dall'ultima rasatura isolare l'intera superficie applicando una mano di FISSATIVO MURALE ACRILICO.

## CLASSIFICAZIONE VOC (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Primer. base acqua (cat. A/g)

VOC espresso in gr/L di prodotto pronto all'uso. Valore Limite 30,00 g/L: VOC del prodotto: 18,38 g/L

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>LEGANTE</b>	microemulsione acrilica
<b>ASPETTO</b>	trasparente
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,02 ± 0,05 Kg/L

# FISSATIVO MURALE ACRILICO

<b>RESIDUO SECCO</b>	37% ± 2%
<b>VISCOSITA'</b>	25" ± 2" (ISO d=4mm)
<b>RESA TEORICA</b> (riferita a supporti lisci e mediamente assorbenti)	60 m <sup>2</sup> /L -----> 1 L = 60 m <sup>2</sup> - 5 L = 300 m <sup>2</sup>
<b>CONSUMO TEORICO</b>	0,017 L/m <sup>2</sup>
<b>SECCO AL TATTO (20°C 65 % U.R.)</b>	60 min
<b>SECCO IN PROFONDITA' (20°C 65 % U.R.)</b>	5 – 6 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE (20°C 65 % U.R.)</b>	6 ore
<b>CONDIZIONI APPLICATIVE</b>	Temperatura compresa tra +8°C e +30°C e con umidità relativa massima del 65%. <u>NON APPLICARE CON CONDIZIONI AMBIENTALI DIVERSE DA QUELLE MENZIONATE</u>
<b>COLORI</b>	Lattescente in confezione, incolore applicato
<b>TIPOLOGIA DI CONFEZIONE</b>	1 L – 5 L

## NORME DI CONSERVAZIONE

TEME IL GELO. Conservare tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di circa 1 anno.

IVS srl garantisce che le presenti informazioni sono redatte sulla base delle sue migliori conoscenze tecniche e applicative, tuttavia, non può assumersi nessuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia sempre di verificare l' idoneità del prodotto al singolo caso specifico. IVS srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.