



# IMPREGNANTE AL SOLVENTE

## IMPREGNANTE AD ALTA PROTEZIONE PER LEGNO

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Impregnante protettivo al solvente per legno a base di resine alchidiche modificate, ossidi di ferro trasparenti, solvente ragia minerale inodoro, filtri UV e additivi idrorepellenti. E' un prodotto specifico per la protezione e la decorazione di qualsiasi manufatto in legno posto all'interno o all'esterno: il suo impiego è pertanto consigliato per rivestimenti di facciate, sottotetti, balconate, ecc.

### CARATTERISTICHE

- Inodoro.
- Non ingiallisce, non sfarina, non screpola, non sfoglia.
- Nobilita il legno con tonalità pregiate.
- E' idrorepellente: protegge il legno dalle intemperie e ne mantiene la bellezza inalterata nel tempo.
- Colora le fibre del legno in profondità con tonalità naturali, è permeabile al vapore acqueo.
- Ottima elasticità: penetra in profondità senza formare pellicole e lascia il legno a poro aperto.
- Ottima resistenza allo sporco.

### CONSIGLI D'USO

- Prima di intraprendere i lavori di pitturazione è indispensabile avere a disposizione tutti gli accessori necessari e strumenti di lavoro puliti.
- Approvvigionarsi del materiale per completare il lavoro tutto dello stesso lotto, in caso contrario, si consiglia di mescolare tra loro produzioni differenti per evitare leggere differenze di tonalità.
- Temperatura di applicazione (ambiente e supporto) compresa tra i + 5°C e i 35°C. Umidità Relativa massima 75 % - umidità del legno 15%
- Non applicare su superfici calde o esposte al sole.
- Non applicare su superfici gelate o in fase di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Proteggere da pioggia, neve, grandine e nebbia per almeno 2 giorni.
- Lavare con DILUENTE SINTETICO o ACQUARAGIA gli attrezzi e le apparecchiature subito dopo l'uso.
- Arieggiare bene i locali prima e dopo l'applicazione per ottenere un'essiccazione più veloce.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
- Questo impregnante contiene un prodotto biocida con proprietà fungicida e algicida:  
Principi attivi: 3 - iodo-2-propinilbutilcarbammato. L'acqua di lavaggio delle attrezzature di lavoro non deve essere dispersa nel suolo o nelle acque superficiali. Non gettare i residui nelle fognature. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare fuori della portata dei bambini.



# IMPREGNANTE AL SOLVENTE

## IMPREGNANTE AD ALTA PROTEZIONE PER LEGNO

### REGOLE DI APPLICAZIONE

- Le superfici in legno, nuove o verniciate devono essere perfettamente pulite: procedere alla carteggiatura e allo spolvero onde eliminare polvere, sporcizia ed eventuali tracce di vernice non perfettamente aderente. Legni duri e molto resinosi devono essere preventivamente lavati con diluente nitro. Stuccare eventuali imperfezioni e levigare tutta la superficie. Eliminare le polveri. Successivamente applicare una o due mani di IMPREGNANTE AL SOLVENTE.
- Le superfici in legno già trattate con impregnante vanno ripulite accuratamente, quindi applicare una o due mani di IMPREGNANTE AL SOLVENTE.
- Mescolare accuratamente prima dell'uso.
- Pronto all'uso. Applicazione a pennello, rullo, spruzzo airless.
- Per una migliore uniformità di tinta applicare una prima mano di impregnante incolore.
- Il prodotto deve penetrare nei pori del legno, piuttosto che formare pellicole esterne: non applicare più di 2 mani per non formare spessori elevati di film secco.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>ASPETTO</b>	Opaco 5 gloss	
<b>PESO SPECIFICO</b>	880+/- 20 g/L	
<b>RESIDUO SECCO</b>	28 +/- 2%	
<b>VISCOSITA'</b>	900 +/- 200 mPa.s	
<b>RESA TEORICA</b> (la resa si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; su supporti molto ruvidi od assorbenti il consumo può essere più elevato).	Per mano: 10,5 mq/l Mq per confezione per una mano: 0,75 lt: 8 mq - 2,5 lt: 26 mq - 25 l: 260 mq	
<b>CONSUMO TEORICO</b>	1 mano: 0,095 l/mq	
<b>ESSICCAZIONE FUORI POLVERE</b>	6 - 8 ore	
<b>ESSICCAZIONE A 20°C</b>	<b>SECCO AL TATTO</b>	10 - 12 ore
	<b>SECCO IN PROFONDITA'</b>	18 - 24 ore
	<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	24 ore
<b>STABILITA' ALLO STOCCAGGIO</b> (lontano da fonti di calore)	In confezione originale ben chiusa con una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C.	
<b>COLORE</b>	Incolore, Bianco, Noce Chiaro, Noce Scuro, Teak, Douglas, Mogano, Palissandro	
<b>TIPOLOGIA DI CONFEZIONE</b>	Da 0,75 lt - 2,5 lt e 25 lt	



# IMPREGNANTE AL SOLVENTE

## IMPREGNANTE AD ALTA PROTEZIONE PER LEGNO

<b>CLASSIFICAZIONE VOC ( DIRETTIVA 2004/42/CE)</b>	<b>Impregnanti non filmogeni per legno. VOC espresso in gr/L di prodotto pronto all'uso. Limite massimo. 700,00 VOC del prodotto: 667,00</b>
--	--

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica hanno valore indicativo, dal momento che non possono considerare le condizioni operative specifiche del cantiere. IVS srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.