



SMALTO ALL'ACQUA SATINATO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Smalto idrodiluibile satinato di elevata qualità a base di emulsioni acquose di copolimeri acrilici. Ideale per applicazioni in ambienti abitati perché inodore. Adatto per tutti i tipi di supporto, opportunamente preparati quali: ferro, legno, muro e lamiera zincata destinati sia all'interno che all'esterno.

CARATTERISTICHE

- Inodoro.
- Non ingiallisce.
- Ottima pennellabilità.
- Elevato potere riempitivo e coprente.
- Ottima adesione.
- Ottima elasticità.
- Ottima resistenza allo sporco.

CONSIGLI D'USO

- Prima di intraprendere i lavori di pittura è indispensabile avere a disposizione tutti gli accessori necessari e strumenti di lavoro puliti.
- Approvvigionarsi del materiale per completare il lavoro tutto dello stesso lotto, in caso contrario, si consiglia di mescolare tra loro produzioni differenti per evitare leggere differenze di tonalità.
- Temperatura di applicazione (ambiente e supporto) compresa tra i + 5°C e i 35°C. Umidità Relativa massima 75 % - umidità del legno 15%
- Applicare in strati sottili (spessore di film secco massimo 60 µm per mano) incrociando le passate.
- Non applicare su superfici calde o esposte al sole.
- Non applicare su superfici gelate o in fase di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Proteggere da pioggia, neve, grandine e nebbia per almeno 2 giorni.
- Lavare con ACQUA gli attrezzi e le apparecchiature subito dopo l'uso.
- Arieggiare bene i locali prima e dopo l'applicazione per ottenere un'essiccazione più veloce.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
- Non gettare i residui nelle fognature. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare fuori della portata dei bambini



SMALTO ALL'ACQUA SATINATO

REGOLE DI APPLICAZIONE

- Le superfici in ferro o in lamiera zincata devono essere perfettamente pulite, asciutte e sane: tracce di ruggine, impurità vanno eliminate tramite carteggiatura o sabbiatura. Eventuali tracce di calamina o scaglie di lavorazione devono essere rimosse manualmente, meccanicamente o tramite sabbiatura. Ripulire accuratamente con diluente nitro industriale, aspettare che la superficie sia perfettamente asciutta e trattare con fondo ANTIRUGGINE. Una volta asciutte, applicare una o due mani di SMALTO ALL'ACQUA SATINATO.
- Le superfici in legno, nuove o verniciate devono essere perfettamente pulite: procedere alla carteggiatura e allo solvero onde eliminare polvere, sporcizia ed eventuali tracce di vernice non perfettamente aderente. Stuccare eventuali imperfezioni e levigare tutta la superficie. Trattare le superfici con il fondo riempitivo TURAPORI e, una volta asciutte, applicare una o due mani di SMALTO ALL'ACQUA SATINATO.
- Le superfici murali interne, nuove o già dipinte, devono essere stagionate, compatte, pulite e asciutte. Sporcizia, frammenti di intonaco, pitture in fase di distacco o efflorescenze vanno eliminate mediante azione manuale o meccanica. Livellare eventuali crepe, cavillature o fori con stucco murale. Dopo almeno 12 ore dall'ultima rasatura, isolare l'intera superficie applicando una mano di FISSATIVO MURALE ACRILICO. A superficie asciutta applicare la prima mano di SMALTO ALL'ACQUA SATINATO, aspettare 24 ore, quindi applicare la seconda mano. Le superfici che presentano muffe devono essere trattate con ADDITIVO IGIENIZZANTE. Dopo completo risanamento, applicare la prima mano di SMALTO ALL'ACQUA SATINATO, aspettare 24 ore, quindi applicare la seconda mano.
- Mescolare accuratamente prima dell'uso.
- Diluire con ACQUA al massimo col 5 % in volume. Applicazione a pennello, rullo, spruzzo.
- Applicare ciascuna mano partendo dall'alto della parete incrociando le pennellate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO		Satinato, 20 - 30 gloss
PESO SPECIFICO		1240+/- 100 g/L
RESIDUO SECCO		53 +/- 2%
VISCOSITA'		5500+/- 800 mPa.s
RESA TEORICA (la resa si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; su supporti molto ruvidi od assorbenti il consumo può essere più elevato).		Per mano: 12 mq/l Mq per confezione per una mano: 0,5 lt: 6 mq - 2,5 lt: 30 mq - 19 l: 228 mq
CONSUMO TEORICO		1 mano: 0,083 l/mq
ESSICCAZIONE FUORI POLVERE		60 minuti
ESSICCAZIONE A 20°C	SECCO AL TATTO	6 ore
	SECCO IN PROFONDITA'	24 ore
	SOVRAVERNICIABILE	24 ore
STABILITA' ALLO STOCCAGGIO (lontano da fonti di calore)		In confezione originale ben chiusa con una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C.

SCHEDA TECNICA



SMALTO ALL'ACQUA SATINATO

	TEME IL GELO
COLORE	Bianco e tinte cartella Rainbow Collection
TIPOLOGIA DI CONFEZIONE	Da 0,5 lt - 2,5 lt e 19 lt
CLASSIFICAZIONE VOC (DIRETTIVA 2004/42/CE)	Pitture per finiture e tamponature da interni ed esterni per legno e metallo. VOC espresso in gr/L di prodotto pronto all'uso. Limite massimo. 130,00 VOC del prodotto: 60,00

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica hanno valore indicativo, dal momento che non possono considerare le condizioni operative specifiche del cantiere. IVS srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.