



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

idropittura murale filtrata composta da speciali resine polimeriche in emulsione acquosa e cariche selezionate. Ideale per spazi commerciali, corridoi, cantine, garages, e per tutti gli altri ambienti di servizio dove è necessario rinnovare spesso le mani di pittura.


CARATTERISTICHE

- Facile da applicare.
- Buona copertura.
- Buona resa.
- Ottima distensione.

CONSIGLI D'USO

- Prima di intraprendere i lavori di pittura è indispensabile avere a disposizione tutti gli accessori necessari e strumenti di lavoro puliti.
- Approvvigionarsi del materiale per completare il lavoro tutto dello stesso lotto, in caso contrario, si consiglia di mescolare tra loro produzioni differenti per evitare leggere differenze di tonalità.
- Temperatura di applicazione (ambiente e supporto) compresa tra i + 5°C e i 35°C. Umidità Relativa massima 85 %
- Non applicare su superfici calde o esposte al sole.
- Non applicare su superfici gelate o in fase di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Proteggere da pioggia, neve, grandine e nebbia per almeno 2 giorni.
- Lavare con ACQUA gli attrezzi e le apparecchiature subito dopo l'uso.
- Arieggiare bene i locali prima e dopo l'applicazione per ottenere un'essiccazione più veloce.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
- Non gettare i residui nelle fognature. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare fuori della portata dei bambini

SCHEDA TECNICA



REGOLE DI APPLICAZIONE

- Le superfici murali interne, nuove o già dipinte, devono essere stagionate, compatte, pulite e asciutte. Sporczia, frammenti di intonaco, pitture in fase di distacco o efflorescenze vanno eliminate mediante azione manuale o meccanica. Livellare eventuali crepe, cavillature o fori con stucco murale. Dopo almeno 12 ore dall'ultima rasatura isolare le parti stuccate con fissativo adeguato. La scelta del fissativo e di un eventuale trattamento antimuffa deve essere valutata in base alle condizioni del supporto. A superficie asciutta applicare due mani di TEMPERA.
- Mescolare accuratamente prima dell'uso.
- Diluire con ACQUA dal 10 al 30 % in volume a seconda del tipo di applicazione (pennello, rullo, spruzzo)
- Applicare ciascuna mano partendo dall'alto della parete incrociando le pennellate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	Opaco	
PESO SPECIFICO	1580+/- 50 g/L	
RESIDUO SECCO	64 +/- 2%	
VISCOSITA'	16000+/- 2000 mPa.s	
RESA TEORICA (la resa si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; su supporti molto ruvidi od assorbenti il consumo può essere più elevato).	Per mano: 10 mq/l Mq per confezione per una mano: 5 lt: 50 mq - 14 lt = 140 mq	
CONSUMO TEORICO	2 mani: 0,20 l/mq	
ESSICCAZIONE A 20°C	SECCO AL TATTO	40 minuti
	SECCO IN PROFONDITA'	12 ore
	SOVRAVERNICIABILE	4 - 5 ore
STABILITA' ALLO STOCCAGGIO (lontano da fonti di calore)	In confezione originale ben chiusa con una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C. TEME IL GELO	
COLORE	Bianco.	
TIPOLOGIA DI CONFEZIONE	Da 5 lt - 14 lt	

CLASSIFICAZIONE VOC (DIRETTIVA 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. VOC espresso in gr/L di prodotto pronto all'uso. Limite massimo. 30,00 VOC del prodotto: 16,00
--	---

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica hanno valore indicativo, dal momento che non possono considerare le condizioni operative specifiche del cantiere. IVS srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.