



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura murale traspirante composta da speciali resine polimeriche in emulsione e cariche micronizzate selezionate, particolarmente indicata per le superfici murali interne, in particolare per quelle che richiedono un'elevata traspirabilità.

CARATTERISTICHE

- Ottimo punto di bianco ed ottima copertura.
- Ottima resa - ottima adesione al supporto.
- Ottimo potere uniformante.
- Facile da applicare - buona pennellabilità.

CONSIGLI D'USO

- Prima di intraprendere i lavori di pitturazione è indispensabile avere a disposizione tutti gli accessori necessari e strumenti di lavoro puliti.
- Approvvigionarsi del materiale per completare il lavoro tutto dello stesso lotto, in caso contrario, si consiglia di mescolare tra loro produzioni differenti per evitare leggere differenze di tonalità.
- Temperatura di applicazione (ambiente e supporto) compresa tra i + 5°C e i 35°C. Umidità Relativa massima 85 %
- Non applicare su superfici calde o esposte al sole.
- Non applicare su superfici gelate o in fase di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Proteggere da pioggia, neve, grandine e nebbia per almeno 2 giorni.
- Lavare con ACQUA gli attrezzi e le apparecchiature subito dopo l'uso.
- Arieggiare bene i locali prima e dopo l'applicazione per ottenere un'essiccazione più veloce.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
- Non gettare i residui nelle fognature. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare fuori della portata dei bambini

SCHEDA TECNICA



REGOLE DI APPLICAZIONE

- Le superfici murali interne, nuove o già dipinte, devono essere stagionate, compatte, pulite e asciutte. Sporczia, frammenti di intonaco, pitture in fase di distacco o efflorescenze vanno eliminate mediante azione manuale o meccanica. Livellare eventuali crepe, cavillature o fori con stucco murale. Dopo almeno 12 ore dall'ultima rasatura isolare le parti stuccate con una mano di fissativo acrilico. La scelta del fissativo deve essere valutata in base alle condizioni del supporto. Le superfici che presentano muffe devono essere precedentemente trattate con soluzione sterilizzante e lavorate come indicato sopra. A superficie asciutta applicare due mani di TRASPIRANTE.
- Mescolare accuratamente prima dell'uso.
- Diluire con ACQUA dal 10 al 30 % in volume a seconda del tipo di applicazione (pennello, rullo, spruzzo)
- Applicare ciascuna mano partendo dall'alto della parete incrociando le pennellate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO		Opaco
PESO SPECIFICO		1650+/- 50 g/L
RESIDUO SECCO		68 +/- 2%
VISCOSITA'		16000+/- 2000 mPa.s
RESA TEORICA (la resa si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; su supporti molto ruvidi od assorbenti il consumo può essere più elevato).		Per mano: 11 mq/l Mq per confezione per una mano: 5 lt : 55 mq - 14 lt: 154 mq
CONSUMO TEORICO		2 mani: 0,18 l/mq
ESSICCAZIONE A 20°C	SECCO AL TATTO	30 minuti
	SECCO IN PROFONDITA'	12 ore
	SOVRAVERNICIABILE	4 - 5 ore
STABILITA' ALLO STOCCAGGIO (lontano da fonti di calore)		In confezione originale ben chiusa con una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C. TEME IL GELO
COLORE		Bianco e tinte medie
TIPOLOGIA DI CONFEZIONE		Da 5 lt - da 14 lt

CLASSIFICAZIONE VOC (DIRETTIVA 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. VOC espresso in gr/L di prodotto pronto all'uso. Limite massimo. 30,00 VOC del prodotto: 16,00
--	---

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica hanno valore indicativo, dal momento che non possono considerare le condizioni operative specifiche del cantiere. IVS srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.