SUPERLAVABILE

Pittura murale antimacchia

DESCRIZIONE

Idropittura murale per interni superlavabile pronta all'uso, antimacchia, composta da un'emulsione acquosa di copolimeri acrilici e cariche selezionate. Particolarmente indicata per la finitura liscia di superfici murali dove sia richiesta un'elevata resistenza allo strofinamento.

CARATTERISTICHE

- Elevato potere riempitivo, coprente e uniformante
- Ottima adesione
- Ottima resistenza allo sporco

AVVERTENZE SPECIALI

- Applicare con temperatura dell'aria e del supporto compresa tra +8°C e +30°C, umidità relativa dell'aria inferiore al 65% e umidità del supporto minore del 10% (il non rispetto di questi parametri può causare problemi di asciugatura, adesione e resistenza del prodotto)
- Non applicare su superfici calde
- Non applicare su superfici gelate o in fase di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione
- Arieggiare bene i locali dopo l'applicazione per ottenere un'essiccazione più veloce

CONSIGLI D'USO

- Prima di intraprendere i lavori di pitturazione è indispensabile avere a disposizione tutti gli accessori necessari e strumenti di lavoro puliti
- Approvvigionarsi del materiale per completare il lavoro tutto dello stesso lotto, in caso contrario, si consiglia di mescolare tra loro produzioni differenti per evitare leggere differenze di tonalità
- Evitare assolutamente l'applicazione di lotti differenti sulla stessa superficie
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità di risalita, non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, è pertanto necessario un intervento preventivo di risanamento delle murature

INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza
- L'acqua di lavaggio delle attrezzature di lavoro non deve essere dispersa nel suolo o nelle acque superficiali. Non gettare i residui nelle fognature
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente
- Conservare fuori della portata dei bambini

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici murali interne, nuove o già dipinte, devono essere stagionate, compatte, pulite e asciutte. Sporcizia, frammenti di intonaco, pitture in fase di distacco o efflorescenze vanno eliminate mediante azione manuale o meccanica. Le superfici già dipinte con smalti devono essere irruvidite con una paglietta metallica di finezza adeguata e ripulite dalla polvere e dallo sporco. Livellare eventuali crepe, cavillature o fori con stucco murale. Le superfici che presentano muffe devono essere trattate con DETERGENTE IGIENIZZANTE. Dopo completo risanamento e ad almeno 12 ore dall'ultima rasatura isolare l'intera superficie applicando una mano di FISSATIVO MURALE ACRILICO. A superficie asciutta applicare due mani di SUPERLAVABILE a distanza di 5 ore l'una dall'altra.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Mescolare accuratamente prima dell'uso
- Pronta all'uso

REGOLE DI APPLICAZIONE

- ATTREZZI: RULLO, PENNELLO, SPRUZZO
- Applicare ciascuna mano partendo dall'alto della parete incrociando le pennellate
- Lavare con acqua gli attrezzi e le apparecchiature subito dopo l'uso

CLASSIFICAZIONE VOC (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti interni. (gloss ≤ 25@60°) base acqua (cat. A/a)

IVS s.r.l. - Via Lombardia 17 - 31050 Monastier di Treviso (TV) - Tel +39 0422 898012 - www.ivssrl.it - info@ivssrl.it

SUPERLAVABILE

Pittura murale antimacchia

VOC espresso in gr/L di prodotto pronto all'uso. Valore Limite 30,00 g/L: VOC del prodotto: 6,40 g/L

CARATTERISTICHE TECNICHE

LEGANTE	Acrilico
ASPETTO	Molto opaco
PESO SPECIFICO	1,55 ± 0,05 Kg/L
RESIDUO SECCO	61% ± 2%
VISCOSITA'	3500 ± 500 mPa.s
RESA TEORICA (riferita a supporti lisci e mediamente assorbenti)	10 ± 1 m^2/L -----> 2,5 L = 25 m^2
CONSUMO TEORICO	0,10 ± 0,01 L/m^2
SECCO AL TATTO (20°C 65 % U.R.)	30 min
SECCO IN PROFONDITA' (20°C 65 % U.R.)	12 ore
SOVRAVERNICIABILE (20°C 65 % U.R.)	4-5 ore
CONDIZIONI APPLICATIVE	Temperatura compresa tra +8°C e +30°C e con umidità relativa massima del 65%. NON APPLICARE CON CONDIZIONI AMBIENTALI DIVERSE DA QUELLE MENZIONATE
COLORI	Bianco
TIPOLOGIA DI CONFEZIONE	2,5 L

NORME DI CONSERVAZIONE

TEME IL GELO. Conservare tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di circa 1 anno.

IVS srl garantisce che le presenti informazioni sono redatte sulla base delle sue migliori conoscenze tecniche e applicative, tuttavia, non può assumersi nessuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia sempre di verificare l'idoneità del prodotto al singolo caso specifico. IVS srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

IVS s.r.l. - Via Lombardia 17 - 31050 Monastier di Treviso (TV) - Tel +39 0422 898012 - www.ivssrl.it - info@ivssrl.it