



# SUPER LAVABILE

## PITTURA MURALE ANTIMACCHIA

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura murale per interni superlavabile pronta all'uso antimacchia composta da un'emulsione acquosa di copolimeri acrilici e cariche selezionate. Particolarmente indicata per la finitura liscia di superfici murali dove sia richiesta un'elevata resistenza allo strofinamento.

### CARATTERISTICHE

- Ottima pennellabilità
- Elevato potere riempitivo, coprente e uniformante
- Ottima adesione
- Ottima resistenza allo sporco

### AVVERTENZE SPECIALI

- Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C e con umidità relativa superiore al 75% (il non rispetto di questi parametri può causare problemi di asciugatura e adesione)
- Non applicare in presenza di condensa superficiale
- Non applicare su superfici calde
- Non applicare su superfici gelate o in fase di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione
- Arieggiare bene i locali dopo l'applicazione per ottenere un'essiccazione più veloce

### CONSIGLI D'USO

- Prima di intraprendere i lavori di pitturazione è indispensabile avere a disposizione tutti gli accessori necessari e strumenti di lavoro puliti
- Approvvigionarsi del materiale per completare il lavoro tutto dello stesso lotto, in caso contrario, si consiglia di mescolare tra loro produzioni differenti per evitare leggere differenze di tonalità
- Lavare con ACQUA gli attrezzi e le apparecchiature subito dopo l'uso

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Non gettare i residui nelle fognature. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente
- Conservare fuori della portata dei bambini
- Questa pittura contiene un prodotto biocida con proprietà fungicida e alghicida: Principio attivo: 5-Chloro-2-methyl-3 (2H) -isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3 (2H) -isothiazolone
- L'acqua di lavaggio delle attrezzature di lavoro non deve essere dispersa nel suolo o nelle acque superficiali

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Le superfici murali interne, nuove o già dipinte, devono essere stagionate (almeno 28 giorni), compatte, pulite e asciutte. Sporczia, frammenti di intonaco, pitture in fase di distacco o efflorescenze vanno eliminate mediante azione manuale o meccanica. Livellare eventuali crepe, cavillature o fori con stucco murale. Le superfici che presentano muffe devono essere trattate con DETERGENTE IGIENIZZANTE. Dopo completo risanamento, isolare l'intera superficie applicando una mano di FISSATIVO MURALE ACRILICO.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO



# SUPER LAVABILE

## PITTURA MURALE ANTIMACCHIA

- Mescolare accuratamente prima dell'uso
- Pronta all'uso per applicazione a pennello o rullo

### REGOLE DI APPLICAZIONE

- A superficie asciutta applicare due mani di SUPER LAVABILE a distanza di 5 ore l'una dall'altra
- Applicare ciascuna mano partendo dall'alto della parete incrociando le pennellate

### NORME DI CONSERVAZIONE

- TEME IL GELO. Conservare tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di circa 1 anno.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPETTO                                                                                                                                               |                      | Opaco                                                                                                                                                      |
| PESO SPECIFICO                                                                                                                                        |                      | 1,50 – 1,60 Kg/L                                                                                                                                           |
| RESIDUO SECCO                                                                                                                                         |                      | 66% ± 2%                                                                                                                                                   |
| VISCOSITA'                                                                                                                                            |                      | 2000 ± 500 mPa.s                                                                                                                                           |
| RESA TEORICA (la resa si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; su supporti molto ruvidi o assorbenti il consumo può essere più elevato) |                      | Per mano 10mq/l<br>mq per confezione per 1 mano:<br>2,5L: 25 mq                                                                                            |
| CONSUMO TEORICO                                                                                                                                       |                      | 2 mani: 0,20 L/mq                                                                                                                                          |
| ESSICCAZIONE A 20°C                                                                                                                                   | SECCO AL TATTO       | 30 min                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | SECCO IN PROFONDITA' | 12 ore                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | SOVRAVERNICIABILE    | 4-5 ore                                                                                                                                                    |
| CONDIZIONI APPLICATIVE                                                                                                                                |                      | Temperatura compresa tra +8°C e +35°C e con umidità relativa massima del 75%.<br><u>NON APPLICARE A CONDIZIONI AMBIENTALI DIVERSE DA QUELLE MENZIONATE</u> |
| DILUIZIONE                                                                                                                                            |                      | PRONTA ALL'USO                                                                                                                                             |
| STABILITA' ALLO STOCCAGGIO                                                                                                                            |                      | In confezione originale ben chiusa con una temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C<br><b>TEME IL GELO</b>                                                  |
| COLORE                                                                                                                                                |                      | Bianco                                                                                                                                                     |
| TIPOLOGIA DI CONFEZIONE                                                                                                                               |                      | 2,5 L                                                                                                                                                      |

|                                            |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASSIFICAZIONE VOC (DIRETTIVA 2004/42/CE) | Pitture opache per pareti e soffitti interni.<br>VOC espresso in gr/L di prodotto pronto all'uso.<br>Limite massimo: 30,00<br>VOC del prodotto: 16,00 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica hanno valore indicativo, dal momento che non possono considerare le condizioni operative specifiche del cantiere. IVS srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.